



**BLAZE GREY**

**TECHLAM® TOP**

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL FILE

**LEVANTINA**  
THE NATURAL STONE COMPANY

Distribuido por  
**CasaRosselló**

**BLAZE GREY**

Una textura siempre cambiante se funde con la neutralidad del color gris en las nuevas encimeras de cocina TECHLAM® TOP Blaze Grey.

Un color atemporal que combina con cualquier estilo de vida... y de cocina.

An ever-changing texture blends into the neutrality of the color grey in the new TECHLAM® TOP Blaze Grey kitchen countertops.

A timeless color that fits in with any lifestyle... and any kitchen

**— ACABADOS | FINISHES**

NATURAL  
NATURAL

**— FORMATOS | FORMATS**

ESPESOR  
THICKNESS

3200 x 1600 mm / 126" x 63"

12 mm / 1/2"



## — APLICACIONES | APPLICATIONS



ENCIMERAS COCINA  
KITCHEN COUNTERTOPS



ENCIMERAS BAÑO  
BATHROOM COUNTERTOPS

## — VENTAJAS | ADVANTAGES



SUPERFICIE HIGIÉNICA  
HYGIENIC SURFACE



COLORES INALTERABLES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO  
LONG-LASTING NON-CHANGING COLORS



RESISTENTES A LAS MANCHAS  
STAIN-RESISTANT



RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS  
CHEMICAL-RESISTANT



RESISTENTES AL FUEGO Y AL CALOR  
FIRE -AND HEAT-RESISTANT



RESISTENTES AL RAYADO  
SCRATCH-RESISTANT



RESPETA EL MEDIO AMBIENTE\*  
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



IMPERMEABILIDAD  
WATERPROOF QUALITIES



FÁCIL DE LIMPIAR  
EASY CLEANING



IDÓNEO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS  
SUITABLE FOR FOOD CONTACT

\* Según los certificados ambientales obtenidos / Based on environmental certificates obtained.

## — 10 AÑOS DE GARANTÍA\* | 10 YEARS WARRANTY\*



\* Garantía solo válida en España, Portugal, EE.UU. y Reino Unido.  
\* The warranty is only valid in Spain, Portugal, USA and the UK.

| Características<br>Characteristics                                                                                                   | Norma de ensayo<br>Test Standard | Valores<br>Value                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Absorción de agua (%)<br>Water absorption (%)                                                                                        | UNE EN 10545-3                   | 0,08%                                                           |
| Resistencia a la flexión (N/mm²)<br>Flexural strength (N/mm²)                                                                        | UNE EN 10545-4                   | 53                                                              |
| Fuerza de rotura<br>Breaking strength (N)                                                                                            | UNE EN 10545-4                   | 5000                                                            |
| Resistencia a la compresión<br>Compression strength                                                                                  | ASTM C170M-16                    |                                                                 |
| Tensión de ruptura<br>Tensile strength (MPa)                                                                                         |                                  | 527,9                                                           |
| Deformación de la muestra<br>Sample deformation (mm)                                                                                 |                                  | 0,86                                                            |
| Resistencia a la abrasión (mm³)<br>Abrasion resistance (mm³)                                                                         | UNE EN 10545-6                   | 140                                                             |
| Resistencia al impacto<br>Impact resistance (J)                                                                                      | UNE EN ISO 14617-9               | 3,03                                                            |
| Resistencia al impacto por medición del coeficiente<br>restitución Impact resistance by measurement of<br>coefficient of restitution | UNE EN ISO 10545-5               | 0,91                                                            |
| Resistencia química (Clase)<br>Chemical resistance (Class)                                                                           | UNE EN 10545-13                  | UA, ULA-ULB                                                     |
| Resistencia a las manchas (Clase)<br>Stains resistance (Class)                                                                       | UNE EN 10545-14                  | 5                                                               |
| Resistencia a la helada<br>Frost resistance                                                                                          | UNE EN 10545-12                  | Resiste<br>Resistant                                            |
| Dilatación por humedad<br>Moisture expansion (%)                                                                                     | UNE EN 10545-10                  | 0,01                                                            |
| Solidez a la luz<br>Light Fastness And Colour Fastness Of Ceramic Tiles                                                              | DIN 51094                        | Conforme<br>Conforming                                          |
| Cesión de cadmio y plomo<br>Cadmium and lead release                                                                                 | UNE EN ISO 10545-15              | Ausentes<br>None                                                |
| Resistencia al calor húmedo<br>Resistance to damp heat (Clase Class)                                                                 | UNE EN 12721                     | A                                                               |
| Resistencia al calor seco<br>Resistance to dry heat heat (Clase Class)                                                               | UNE EN 12722                     | A                                                               |
| Resistencia a los líquidos fríos<br>Resistance to cold liquids (Clase Class)                                                         | UNE EN 12720                     | B                                                               |
| Tendencia a retener la suciedad<br>Tendency to retain dirt                                                                           | UNI 9300:2015                    | Ningún cambio visible<br>No visible change                      |
| Resistencia al rayado<br>Scratch resistance (Clase Class)                                                                            | UNE EN 15186 met.B               | A                                                               |
| Resistencia a los hongos<br>Fungal resistance                                                                                        | ASTM G 21-15                     | Ningún crecimiento en la superficie<br>No growth on the surface |
| Reacción al fuego<br>Fire reaction                                                                                                   | UNE-EN 13501-1                   | A2FL-s1                                                         |

\*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.  
General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can adapt to your requirements.

#### LEVANTINA HQ

Autovía Madrid-Alicante, s/n  
03660 Novelda (Alicante), Spain  
t +34 965 60 91 84  
f +34 965 60 91 09  
techlam@levantina.com

[www.levantina.com](http://www.levantina.com)



**LEVANTINA**  
THE NATURAL STONE COMPANY

Distribuido por  
**CasaRosselló**