

DATOS TÉCNICOS 30X60 ATICA BLANCO BRILLO

GRUPO BIII (Eb>10%)

TIPO DE PRODUCTO	GRUPO	FORMATO
POROSA	BIII	30x60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA-MÉTODO DE ENSAYO	VALORES OBTENIDOS	
RESISTENCIA A LA FLEXION	UNE-EN-ISO 10545-4	F > 362 N S > 1041 N R > 21 N/mm ²	
RESISTENCIA A ÁCIDOS (CÍTRICO)	UNE-EN-ISO 10545-13	GA	
RESISTENCIA A ÁCIDOS (LÁCTICO)	UNE-EN-ISO 10545-13	GA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-13	Cr ₂ O ₃	5
		I ₂	5
		ACEITE	5
ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	> 10%	
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN-ISO 10545-9	RESISTE LA PRUEBA	
RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE-EN-ISO 10545-11	RESISTE LA PRUEBA	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE NORMATIVA	
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA	UNE-EN-ISO 10545-8	6.4 x 10 ⁻⁶ / °C	

ENSAYOS		RESULTADOS
LONGITUD		(+0,0%----+0,1%)
ANCHURA		(+0,0%----+0,1%)
GROSOR		(8,8mm----9,0mm)
RECTITUD DE LADOS		(-0,0%----+0,0%)
RECTANGULARIDAD		(-0,2%---- +0,1%)
PLANITUD DE SUPERFICIE	Curvatura central	(-0,1%---- +0,3%)
	Curvatura borde	(-0,1%---- +0,3%)
	Deformación	(-0,2%---- +0,3%)